




Mortier de jointoiment

DS-228.0F-0211



1. PRODUCT NAME

Mortier de jointoiment de maçonnerie LATICRETE® pour parements collés de pierre, de brique mince et de pierre préfabriquée.

2. MANUFACTURER

LATICRETE International, Inc.
1 LATICRETE Park North
Bethany, CT 06524-3423 USA

Telephone: +1.203.393.0010, ext. 235
Toll Free: 1.800.243.4788, ext. 235
Fax: +1.203.393.1684
Internet: www.laticrete.com

3. PRODUCT DESCRIPTION

Un mortier de jointoiment de maçonnerie supérieur conçu pour être mélangé avec de l'eau ou avec l'additif pour coulis LATICRETE 1776. Il est composé d'un mélange de ciment Portland de haute résistance, de granulats calibrés et de pigments grand-teint. Il produit un joint dense, dur et durable.

Emplois

- Pour des largeurs de joint de 12 mm (0,5 po) à 32 mm (1 1/4 po).

Avantages

- Mélanger avec de l'eau ou, pour améliorer les performances, renforcer avec de l'additif pour coulis LATICRETE 1776 avec protection antimicrobienne Microban®
- Conçu pour une utilisation à l'extérieur et à l'intérieur - idéal pour sa robustesse à l'extérieur et sa beauté durable à l'intérieur
- Couleur uniforme — Les couleurs sont mélangées spécialement pour produire une teinte uniforme
- Fait partie d'un système LATICRETE complet qui comprend des matériaux pour chaque aspect de la pose de pierre, de brique mince, de pierre préfabriquée ou de carrelage afin d'assurer une qualité et des performances durables

Proposé dans les couleurs de coulis LATICRETE suivantes :

- N°24 Natural Grey
- N°40 Latte
- N°44 Bright White
- N°46 Quarry Red
- N°61 Parchment
- N°85 Almond

Conditionnement

Sacs de 50 lb (22,7 kg).

Couverture

Comme les dimensions des pierres et les largeurs des joints de mortier varient, il n'est pas possible de calculer la couverture avec précision. Si les dimensions des pierres et les largeurs des joints sont uniformes, se reporter au tableau de couverture du coulis LATICRETE PermaColor (sac de 25 lb) et doubler la couverture indiquée dans le tableau.

Durée de conservation

Les récipients de produit scellés à l'usine sont garantis être de première qualité pendant un (1) an* s'ils sont entreposés au-dessus du sol dans un endroit sec.

* Une forte humidité réduit la durée de conservation du produit en sac.

Restrictions

- Les adhésifs et mastics, les mortiers et les coulis pour la pierre, le carrelage céramique, les pavés, la brique et les carreaux de béton ne sont pas conçus pour remplacer les membranes d'étanchéité. Lorsqu'une membrane d'étanchéité est requise, utiliser la membrane d'étanchéité LATICRETE (voir Section 10 SYSTÈME DE CLASSIFICATION).
- Ne pas utiliser d'acide pour nettoyer les joints colorés.
- Les conditions sur le chantier peuvent influencer sur la teinte finale du mortier coloré. Faire un essai sur une petite surface pour déterminer les résultats avant de jointoyer toute la surface.
- Certains types de carrelage ou de pierre sont plus absorbants que d'autres et peuvent piéger les pigments de couleur durant le jointoiment.
- Avant de jointoyer, tester l'absorption des pigments. Les pierres ou carrelages poreux doivent être scellés avant le jointoiment.

Mises en garde

- Par temps froid, protéger l'ouvrage contre toute circulation jusqu'à ce qu'il ait totalement pris.
- Protéger les joints frais de la pluie. Laisser le mortier prendre pendant un minimum de 72 heures à 21°C (70°F) avant de l'exposer à la pluie.
- Contient du ciment Portland et du sable siliceux. Peut irriter les yeux et la peau. Éviter le contact avec les yeux et le contact prolongé avec la peau. En cas de contact, rincer abondamment à l'eau.
- Ne pas ingérer. Le sable siliceux peut provoquer le cancer et des problèmes pulmonaires graves. Éviter de respirer la poussière. Porter un appareil respiratoire en présence de poussière.
- Le joint de maçonnerie LATICRETE® doit être mélangé avec de l'additif pour coulis LATICRETE 1776 pour les applications immergées en continu. Laisser prendre pendant un minimum de 14 jours à 21°C (70°F) après la fin du jointoiment avant d'immerger le mortier.
- Garder hors de la portée des enfants.

4. TECHNICAL DATA

Norme applicable

ASTM C 91 Standard Specification for Masonry Cement.

Propriétés d'emploi

Mortier de jointoiment de maçonnerie LATICRETE® mélangé avec de l'eau à 21°C (70°F)

Durée d'emploi	90 minutes
----------------	------------

5. INSTALLATION

Préparation des surfaces

Avant de commencer à jointoyer, enlever les cales d'espacement et autres débris des joints et éliminer la poussière et la saleté avec une éponge mouillée. Ne pas laisser d'eau résiduelle dans les joints. La température du support doit être comprise entre 4°C (40°F) et 32°C (90°F) Appliquer du produit de protection antitache ou de scellement si nécessaire.

Mélange

Utiliser environ 4,7 l (5 pintes) d'eau potable propre pour 50 lb (22,7 kg) de mortier de jointoiment de maçonnerie LATICRETE. Placer l'eau dans un récipient de malaxage propre et verser lentement le mortier. Mélanger à la main ou avec un malaxeur à basse vitesse jusqu'à obtenir une consistance lisse et ferme. Laisser le mortier reposer pendant 5 minutes. Remalaxer le mortier.

Application

Humecter la surface du carrelage ou de la pierre à l'eau. Utiliser une truelle et un fer à joint ou un sac à mortier pour appliquer le mortier. Une fois le mortier en place, le laisser se raffermir jusqu'à ce qu'il soit dur « au pouce », puis réaliser la finition souhaitée à la truelle, au râteau ou à la brosse.

SÉLECTION D'AUTRES MATÉRIAUX DE JOINTOIMENT

LATICRETE propose des coulis conçus pour chaque utilisation. Pour les applications nécessitant une haute résistance mécanique et chimique, choisir LATICRETE SpectraLOCK 2000 IG.

6. AVAILABILITY AND COST

Availability

LATICRETE and LATAPOXY materials are available worldwide. For distributor information, call:

Toll Free: 1.800.243.4788

Telephone: +1.203.393.0010

For on-line distributor information, visit LATICRETE at www.laticrete.com.

Cost

Communiquer avec le distributeur LATICRETE/LATAPOXY le plus proche.

7. WARRANTY

See 10. FILING SYSTEM

DS 230.13: LATICRETE Product Warranty

A component of:

DS 230.15: Garantie système 10 ans de LATICRETE pour les façades extérieures à ossature acier ou bois

DS 230.15MVIS: Garantie système 15 ans de LATICRETE pour les façades extérieures à ossature acier ou bois, système de pose de parement préfabriqué

DS 025.0: LATICRETE 25 Year System Warranty

8. MAINTENANCE

Les coulis LATICRETE et LATAPOXY nécessitent un nettoyage régulier avec du savon de pH neutre et de l'eau. Tous les autres matériaux LATICRETE et LATAPOXY sont sans entretien mais les performances et la durabilité de l'application peuvent dépendre du bon entretien de produits fournis par d'autres fabricants.

9. TECHNICAL SERVICES

Technical assistance

Information is available by calling the LATICRETE Technical Service Hotline (hours 08:00 to 17:30 EST):

Toll Free: 1.800.243.4788, ext. 235

Telephone: +1.203.393.0010, ext. 235

Fax: +1.203.293.1948

10. FILING SYSTEM

Additional product information is available on our website at

www.laticrete.com. The following is a list of related documents:

DS 230.13: Garantie sur les produits LATICRETE

DS 230.15: Garantie système 10 ans de LATICRETE pour les façades extérieures à ossature acier ou bois

DS 230.15MVIS: Garantie système 15 ans de LATICRETE pour les façades extérieures à ossature acier ou bois, système de pose de parement préfabriqué

DS 025.0: LATICRETE 25 Year System Warranty

DS 236.0: Membrane d'étanchéité LATICRETE 9235

DS 265.0: Additif pour coulis LATICRETE 1776

DS 663.0: LATICRETE Hydro Ban

DS 250.0: Coulis LATICRETE PermaColor

DS 030.0: LATICRETE SpectraLOCK 2000 IG

LATICRETE International, Inc.

One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA • 1.800.243.4788 • +1.203.393.0010 • www.laticrete.com

©2011 LATICRETE International, Inc.

LATICRETE, LATAPOXY, SPECTRALOCK and the  logo are Registered Trademarks of LATICRETE International, Inc.

Microban est une marque déposée de Microban Products Company.

DS-228.0F-0211