

LATAPOXY<sup>®</sup> 210 es un adhesivo y mortero para juntas, epóxico para la instalación de azulejos cerámicos en suelos y paredes. Se recomienda su instalación en interiores y exteriores.

**PARA INSTALAR**

- Cerámica decorativa
- Pizarra
- Mármol y Piedra
- Ladrillo
- Gres
- Pavimentos

**PARA USO SOBRE**

- Viníl
- Paneles de Yeso
- Pavimentos asfálticos
- Paneles de Hormigón
- Chapados de Madera
- Hormigón
- Albañilería
- Acero
- Enlucidos

**REPARACIÓN DE SUPERFICIES**

Las superficies a ser recubiertas con cerámica deben estar limpias de polvo, pintura, selladores o agentes curativos, aceite, grasa o cera. Todos estos materiales tienen que ser aspirados o fregados con agua limpia y detergente. El producto puede aplicarse sobre superficies húmedas.

**CHAPADOS DE MADERA**

Las superficies de madera (grado exterior), deben ser estructuralmente sólidas y aseguradas con tornillos o ganchos. Se recomienda dos capas de madera grado exterior de 15mm sobre la estructura en el suelo cada 400mm. Las uniones en la capa superior no deben estar alineadas con la estructura de la capa inferior. Deje un espacio de 3mm entre las uniones de la madera. En áreas donde puede existir movimiento, coloque una cinta de fibra de vidrio de 100mm sobre las juntas superiores de madera. Aplique a la cinta una capa fina con el adhesivo LATAPOXY 210.

**PISOS DE VINÍL, ASFALTO Y FLEXIBLES**

El suelo a cubrir debe ser sólido y estar bien pegado a la superficie. Para limpiar

completamente la superficie de los restos de cera, selladores, etc., utilice una máquina con un papel de lija grueso.

**MEZCLA**

1. Mezcle por separado los líquidos "A" y "B".
2. Vierta cantidades iguales de los líquidos "A" y "B" en un recipiente limpio y remuévalos.
3. Añada parte del polvo y mézclelo con los líquidos hasta tener una consistencia homogénea. Deje reposar durante 5 minutos, luego remueva nuevamente.
4. Para mosaicos cerámicos use menos polvo. La pasta tiene que ser más ligera. Para piezas grandes, o con tacos, use más polvo para obtener una consistencia más densa.

**MEZCLE SOLAMENTE LA CANTIDAD A UTILIZARSE EN UNA HORA.**

**TIEMPO DE TRABAJO**

Extienda solamente la cantidad necesaria para instalar en 10-15 minutos. La temperatura ambiente afectará tanto al producto aplicado, como al que está en el recipiente. Las temperaturas bajas retardan la curación y aumentan el tiempo de utilización del material en el recipiente. Las temperaturas altas aceleran la curación del producto y reducen el tiempo de utilización del material. En temperaturas altas deseche el adhesivo no utilizado en una hora. No trate de usar el material que ha comenzado a curar.

**INSTALACIÓN****AZULEJOS CERÁMICOS EN SUELOS Y PAREDES**

1. Aplique una capa delgada de aproximadamente 1.5mm con la parte lisa de la llana. Mientras la capa está todavía húmeda, añada material con la parte dentada de la llana estriando el adhesivo. Esta operación se debe realizar en una zona pequeña.
2. Para piezas grandes, o cerámicas con tacos, peine adhesivo adicional en la parte posterior de cada pieza. Esto asegurará una buena adherencia y permitirá nivelar la superficie.
3. Coloque la cerámica mientras el adhesivo está húmedo y adherente. Presione mediante un

movimiento circular hasta que la cerámica esté debidamente asentada. Golpee sobre la misma con un martillo de goma con el fin de aplastar las estrías y asegurar su fijación.

## LIMPIEZA

La parte vista de la cerámica debe limpiarse inmediatamente después de su colocación, mientras el adhesivo está fresco.

LATAPOXY 210 se limpia con agua. Lave el exceso del material de las herramientas y trabajo terminado antes que el adhesivo endurezca.

## RENDIMIENTO

Llanas Dentadas	Tipo de Cerámica	Unidad 8 kg	Unidad 16 kg
3x3mm	Cerámica de pared y mosaicos	3.7-4.2m <sup>2</sup>	7.4-8.4m <sup>2</sup>
6x6mm	Cerámica quarry	1.9-2.3m <sup>2</sup>	3.7-4.7m <sup>2</sup>
6x10mm	Piezas grandes con tacos	1.4-1.9m <sup>2</sup>	2.8-3.7m <sup>2</sup>

## RELLENO DE JUNTAS

Asegúrese que la cerámica esté completamente fija antes de proceder al relleno de las juntas.

### *INSTALACIONES RESIDENCIALES:*

Use el mortero LATICRETE para rellenar las juntas de suelos o revestimientos, y mezcle con el Aditivo Látex 1776. Seguir las instrucciones que constan en el bidon de LATICRETE® 1776.

### *PARA INSTALACIONES INDUSTRIALES:*

Use LATAPOXY® 2000 GRADO INDUSTRIAL  
**MEZCLE SOLAMENTE LA CANTIDAD NECESARIA PARA UTILIZAR DURANTE UNA HORA!**

## LIMITACIONES

No coloque cerámica sobre superficies de chapados de madera de una sola capa.

- Los chapados de madera no son superficies idóneas para la instalación de cerámica en el exterior o en zonas de humedad excesiva.

## PRECAUCIÓN

Contiene resina epoxi y cemento Portland. Evite contacto con la piel y los ojos. Lávese los ojos inmediatamente con agua en caso de contacto directo con los ojos. Use guantes protectores y lávese las manos y piel expuestas frecuentemente a este tipo de productos.

## MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS DISTRIBUIDO POR:



**Globally proven.  
Professionally endorsed.**

### **LATICRETE INTERNATIONAL, INC.**

1 LATICRETE PARK NORTH • BETHANY, CT 06524-3423 USA

TEL: (203) 393-0010 • (800) 243-4788

FAX: (203) 393-1684 • FAX ON DEMAND: (800) 359-3297

**www.laticrete.com • support@laticrete.com**

**LATICRETE MIDDLE EAST** TEL: (971) 4-286-2627 FAX: (971) 4-286-2123

**LATICRETE ASIA PACIFIC** TEL: (65) 6262-4237 FAX: (65) 6262-3701

**LATICRETE EUROPE** TEL: (39) 0585-851-938 FAX: (39) 0585-856-160

**LATICRETE LATIN AMERICA** TEL: (203) 393-0010, EXT. 218 FAX: (203) 393-1684

©2002 LATICRETE INTERNATIONAL, INC.

LATICRETE, LATAPOXY and the  logo are Registered Trademarks of LATICRETE International, Inc.